

# Einsatz von Nanopartikeln zur Sanierung von Grundwasserschadensfällen

## Arbeitspaket I - Produktion Sprecher: Martin Jekel

Technische Universität Berlin, Fachgebiet Wasserreinhaltung

## Partikelherstellung und Stabilisierung

- Herstellung von reaktiven Fe(0)-Partikelsuspensionen durch Mahlung von Eisenpulver (≈100 µm), Top-Down-Verfahren
- Herstellungsprozess ist in Vor- und Feinmahlung unterteilt
  - Mahlung unter Schutzgas in Vakuumtrommelmühle und Rührwerkskugelmühle
- Partikelgeometrie: <100nm dünne Plättchen, Größenbereich ≈100 2000 nm</li>

b)

- Prüfung auf Wirtschaftlichkeit des Herstellungsprozesses
- a) Ausgangstoff
  - ⇒Fe(0)-Pulver ⇒≈100 μm
  - Vormahlung
  - → Trockenmahlung
    → Mahlgut <40 µm</li>

Feinmahlung

- Nassmahlung in Monoethylenglykol
- → Stabilisierung mit MEEE

#### Endprodukt

- ⇒ Fe(0)-Partikelsuspension
- ⇒≈100 2000 nm
- → reaktiv und transportfähig

a) Herstellungsprozess der Partikelsuspensionb) Beschichtung der Fe(0)-Partikeln mit Methoxyethoxyethoxyessigsäure

## Reaktivität

- Materialtest der Fe(0)-Partikelproben in einem anaeroben Batchreaktor
- Untersuchung der Reaktivität bei konstantem pH-Wert (pH 7) pH-Kontrolle über Titration mit Säure entsprechend dem pH-Anstieg
- Umsetzung des Modellstoffs lopromid (3-fach iodiertes Röntgenkontrastmittel) als Maß für die Reaktivität unterschiedlicher Partikelproben



a) Dehalogenierung von lopromid bei pH 7 im Batchreaktor mit Fe(0)-Partikeln, NAPASAN-Partikel, UVR-FIA GmbH, ≈7 mmol Fe(0), 1,4 mmol lopromid Reaktionskonstanten mittels exponentieller Regression

b) Aufbau anaerober Rührreaktor, Materialtest

#### Ökotoxikologische Bewertung

Toxikologische Untersuchungen mittels folgender Testmethoden:

- o Leuchtbakterienhemmtest
- o Ames-Fluktuationstest
- Akuter Daphnientest
- o Algenwachstumshemmtest
- o Fischeitest

## Ausblick

- Übertragung der Mahltechnik auf einen größeren Maßstab
- Untersuchung weiterer Zusatzstoffe zur Verbesserung des Partikeltransports

## Arbeitspaket II - Transport & Reaktivität Sprecher: Jürgen Braun Universität Stuttgart, IWS/VEGAS

## Transportuntersuchungen von Nanoeisenpartikeln im Untergrund

Säulenversuche (1D-Versuche)



- Transport über 2 Meter in Aquifermaterial
- Metallfreier Messtisch

.соон

Methoxyethoxyethoxyessigsäure

(MEEE)

- · Bartington Kernscanner, Software Bartsoft
- Kernscanner wird mittels Wagen und Schienen an der Säule entlang geführt
- Messung der immobilen und mobilen Phase





Küvettenversuche (2D-Versuche)

- Untersuchung des Transportverhaltens von Fe(0)-Partikeln in Anwesenheit von Schadstoff in einer Edelstahlküvette

## Reaktivität und Langzeitverhalten von Nanoeisenpartikeln im Untergrund Batchversuche

#### Ziele

- Screening: Vergleich verschiedener Fe(0)-Partikel
- Reaktivitätsuntersuchung ohne pH Kontrolle
- Abbaukonstanten
- Zwischen- und Nebenprodukte
- Stöchiometrie Fe(0) zu Schadstoff
- Ergebnisse
- hoher Fe(0)-Überschuss zeigt nicht maximale Abbauleistung
- → Agglomeration und Sedimentation der Partikel
  Abbaurate abhängig von spezifischer Oberfläche der Fe(0)-Partikel
- → reduzierte Reaktivität bei oberflächenstabilisierten Nanopartikeln

## Säulenversuche (1D-Versuche)

#### <u>Ziele</u>

- · Charakterisierung von Fe(0)-Partikeln unter naturnahen Bedingungen
- Erfassung der anaeroben Korrosion
- · Abbauleistung der Fe(0)-Partikel unter Feldbedingung
- Ermittlung Verbrauch an Ca(OH)<sub>2</sub> um anaerobe Korrosion zu kontrollieren
- übertragbare Daten zur Modellierung der Feldanwendung





## Ergebnisse

Wasserstoffbildung führt zu Verstopfung der Bodenporen →Kontaktminderung der Partikel mit Schadstoff

- pH-Wert Erhöhung durch Ca(OH)<sub>2</sub>:
- → Erhöhung der Lebensdauer der Partikel
- → Reduzierung der Wasserstoffbildung (anaerobe Korrosion)
- → Abnahme der Reaktivität (PCE-Abbau ca. 50 % ohne, ca. 40 % mit Ca(OH)<sub>2</sub>)

Signifikant für Feldanwendung, z.B. Zeitpunkt einer Reinjektion

